




Jednoovin / *Single - covering*



Dvouovin / *Double - covering*



Vzduchem proviřované / *Air - covering*



Možnosti použití optexu

Facilities in use of the Optex



optex pro ponožkové lemy
optex for socks hems




optex pro celoelastické ponožky
optex for full elastic socks



optex pletené ošacení
optex for knitted clothes



optex pro pletené lemy svrchního ošacení
optex knitted hems of outer wear



optex pro výrobu stuh
optex for production of the ribbons

Možnosti použití optexu


Facilities in use of the Optex



optex pro výrobu tkanin
*optex for production
of the clothes*



**optex pro galanterii
(elastické šicí nitě)**
*optex for haberdashery
(for elastic threads to sew)*



adjustační optex
optex for adjustment



optex pro zdravotnické účely
optex for medical use



ortopedický optex
optex for ortopedical use

Možnosti použití optexu

Facilities in use of the Optex



**optex pro žakárské
protitahy**
*optex for jacquard
oppositepull*




jemný punčochový optex
optex for tights



Optex do ponožkových lemů

Optex for elastic rip tops




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 562 167	Latex 75	PA 78/2	230	Ano / Yes	330	4 357
8 563 237	Latex 90	PL 84/1	132	černá / black	350	7 575
8 563 259	Latex 90	PA 78/1	118	Ano / Yes	350	8 474
8 563 264	Lycra 200 902C	PA 78/2	84	Ano / Yes	280	11 904
8 563 267	Latex 100	PA 78/1	116	Ano / Yes	350	8 621
8 563 280	Lycra 130	PA 44/1	38	Ano / Yes	260	26 316
8 563 314	Latex 90	PA 78/2	195	Ano / Yes	320	5 141
8 563 327	Latex 100	PL 84/1	114	černá / black	350	8 802



Optex pro celoelastické ponožky

Optex for full elastic socks




Vzduchem proviřované
Air - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex	Barva Colours at disposals
8 566 101	Lycra 20 T163C	PA 6 VR 78 f24/1	8,3	Ano / Yes
8 566 103	Lycra 20 T178C	PA 6 VR 78 f24/1	8,3	Ano / Yes
8 566 104	Lycra 44	PA 6 VR 78 f24/1	9,0	Ano / Yes
8 566 105	Dorlastan 22	PA 6 VR 78 f24/1	8,4	Ano / Yes
8 566 107	Lycra 78	PL NR 167 f36/2	21,0	černá / black
8 566 108	Lycra 78	PL NR 78 f36/1	18,0	černá / black
8 566 117	Lycra 20 T163C	PA 6.6 VR 78 f23/1	8,3	
8 566 118	Lycra 20 T178C	PA 6.6 VR 78 f23/1	8,3	
8 566 124	Lycra 44	PA 6 VR 44	6,0	Ano / Yes
8 566 130	Lycra 22	PL 84/1	9,1	černá / black
8 566 132	Lycra 44	PL 84/1	9,4	černá / black
8 566 135	Lycra 22	PL 167/1	20,0	černá / black
8 566 137	Lycra 22	PL 84/1	9,1	černá / black
č. 02 473	Lycra 44	PA 6 VR 78 f24/1	8,5	Ano / Yes
č. 02 474	Lycra 22	PA 6 VR 78 f24/1	9,0	Ano / Yes



Optex pro celoelastické ponožky

Optex for full elastic socks



Jednoovin


Single - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex	Barva Colours at disposals
8 563 195	Lycra 22	PA 78/1	9,5	Ano / Yes
8 563 262	Lycra 44 T162C	PA 78/1	9,6	Ano / Yes



Optex pro pletené ošacení

Optex for knitted garments




Jednoovin

Single - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex	Barva Colours at disposals
8 563 138	Lycra 44	PA 44/1 S	6,3	Ano / Yes
8 563 262	Lycra 44	PA 6 78/1	9,6	Ano / Yes
8 563 321	Lycra 78	PA 6 78/1	10,0	Ano / Yes
8 563 324	Lycra 44	PA 6 44/1 Z	6,2	Ano / Yes



**Optex pro pletené lemy svrchního
ošacení**
**Optex for knitted borders
of outer wear**




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 562 163	Latex 50	PA 6 78/2	261	Ano / Yes	230	3 831
8 563 237	Latex 90	PL 84/1	132	režná, černá ecru, black	350	7 575
8 563 259	Latex 90	PA 6 78/1	116	Ano / Yes	340	8 621
8 563 262	Lycra 44	PA 6 78/1	9,6	Ano / Yes	Jednoovin single-covering	104 167
8 563 282	Lycra 570	PA 6 6 22/1	73	Ano / Yes	310	13 713
8 563 307	Lycra 395	PA 6 78/2	143	Ano / Yes	240	6 698
8 563 314	Latex 90	PA 6 78/2	198	Ano / Yes	320	5 040
8 563 315	Lycra 620	PA 6 6 22/1	78	Ano / Yes	290	12 804
8 563 321	Lycra 78	PA 6 78/1	9	Ano / Yes	Jednoovin single-covering	111 111
8 563 331	Lycra 470	PA 6 44/1	75	Ano / Yes	225	13 333
8 563 336	Lycra 620	PA 6 44/1	91	Ano / Yes	240	10 964




Optex pro výrobu elastických stuh

*Optex for elastic ribbons
production*




Jednoovin
Single - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals
8 563 138	Lycra 44	PA 6 44/1	6,3	Ano / Yes
8 563 262	Lycra 44	PA 6 78/1	9,6	Ano / Yes
8 563 310	Lycra 22	PA 6 78/1	9	Ano / Yes
8 563 320	Lycra 78	PA 6 44/1	6,8	Ano / Yes
8 563 321	Lycra 78	PA 6 78/1	10	Ano / Yes
8 563 324	Lycra 44	PA 6 44/1	6,2	Ano / Yes



Optex pro výrobu elastických stuh

*Optex for elastic ribbons
production*




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 561 160	Lycra 1880	PA 6 78/2	320	Ano / Yes	220	3 127
8 562 163	Latex 50	PA 6 78/2	261	Ano / Yes	230	3 831
8 562 165	Lycra 940	PA 6 44/2	128	režná / ecru	220	7 825
8 562 169	Lycra 940	PA 6 78/2	230	Ano / Yes	230	4 343
8 562 170	Lycra 940	PA 6 100/1	135	Ano / Yes	190	7 407
8 562 173	Lycra 940	PA 6 78/1	128	Ano / Yes	240	7 831
8 562 179	Lycra 940	PL 84/1	148	režná, černá ecru,black	240	6 780
8 562 184	Lycra 940	PL 78/1	148	Ano / Yes	230	6 763
8 563 280	Lycra 130	PA 6 44/1	38	Ano / Yes	270	26 315
8 563 305	Lycra 395	PA 6. 6 22/1	56	Ano / Yes	280	17 731
8 563 307	Lycra 395	PA 6 78/2	143	Ano / Yes	240	6 998
08 412	Lycra 395	PA 6. 6 22/1	57	Ano / Yes	310	17 631



Optex do strečových tkanin

***Optex for stretch fabrics
production***




Jednoovin
Single - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex	Barva Colours at disposals
8 563 138	Lycra 44	PA 6 44/1	6,3	
8 563 195	Lycra 22	PA 6 78/1	9	
8 563 262	Lycra 44	PA 6 78/1	9,6	
8 563 310	Lycra 22	PA 6 78/1	9	
8 563 313	Lycra 78	ba 16,5/2	35	
8 563 318	Lycra 78	PA 6 44/1	7	černá / black
8 563 320	Lycra 78	PA 6 44/1	6,8	režná + barvy ecru + colours
8 563 321	Lycra 78	PA 78/1 Z	10	
8 563 324	Lycra 44	PA 6 44/1	6,2	
8 563 340	Lycra 44	VS 133/1	15	



Optex do strečových tkanin

*Optex for stretch fabrics
production*




Vzduchem proviřované
Air - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex
8 566 104	PA 6 78/1	Lycra 44	9
8 566 105	PA 6 78/1	Lycra 22	8,4
8 566 106	PL 167/1x2	Lycra 78	40,8
8 566 107	PL 167/1	Lycra 78	21
8 566 108	PL 78/1x2	Lycra 78	18
8 566 131	PA 6 78/1	Lycra 78	9,6
01 494	PL 167/1	Lycra 44	20
01 498	PL 167/2	Lycra 44	40,3
05 403	PA 6 44/1	Lycra 22	5,5



*Optex pro galanterii
(elastické šicí nitě)
Optex for haberdashery
(elastic sewing threads)*




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 561 143	Latex 32 silikon	PA 6 133/2	467	Ano / Yes	100	2 143
8 562 156	Lycra 620	PA 6 78/1	95	Ano / Yes	190	10 493
8 562 163	Latex 50 silikon	PA 78/2	261	Ano / Yes	230	3 831



*Optex adjustační
Optex for adjustment*




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 561 138	Latex 20	PL dtex 167/2	925	Ano / Yes	140	1 080
8 561 143	Latex 32	PA 6 133/2	467	Ano / Yes	110	2 143
8 561 152	Latex 32	PA 78/2	425	Ano / Yes	200	2 351
8 561 155	Latex 32	Rexor	488	zlato / gold	110	2 049
8 561 156	Latex 32	Rexor	488	stříbro / silver	110	2 049
8 562 163	Latex 50	PA 6 78/2	261	Ano / Yes	230	3 831



Optex pro zdravotnické účely

Optex for medical use



Dvouovin


Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 563 291	Latex 100	PA 6 78/1	118	Ano / Yes	320	8 446
8 563 325	Latex 90	PA 6 78/1	130	Ano / Yes	350	7 665



Optex pro ortopedické účely

Optex for medical hoisery



Jednoovin


Single - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 563 246	Lycra 22	78f23 PA 6.6	10	Ano / Yes	100 000
8 563 278	Lycra 78	22f7 PA 6.6 S	4		250 000
8 563 279	Lycra 78	22f7 PA 6.6 Z	4		250 000
8 563 297	Lycra 44	44f34 PA 6.6	6,4	Ano / Yes	156 250
8 563 312	Lycra 44	56f34 PA 6.6	7,6		131 570



Optex pro ortopedické účely

Optex for medical hosiery




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 562 150	Lycra 570	44f13 PA 6.6	93	Ano / Yes	310	10 750
8 563 236	Lycra 395	44f13 PA 6.6	74	Ano / Yes	320	13 500
8 563 257	Lycra 395	22f7 PA 6.6	56	Ano / Yes	270	17 800
8 563 258	Lycra 156	22f7 PA 6.6	29	Ano / Yes	220	34 480
8 563 300	Lycra 395	44f46 PA 6.6	75	Ano / Yes	300	13 300
8 563 301	Lycra 310	22f14 PA 6.6	47	Ano / Yes	290	21 200
8 563 305	Lycra 395	22f14 PA 6.6	56	Ano / Yes	280	17 730
8 563 315	Lycra 620	22f7 PA 6.6	78	Ano / Yes	290	12 800



Optex pro žakárské protitahy

Optex for jacquard reverse motion




Dvouovin
Double - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost Final	Barva Colours at disposals	Tažnost Elongation (%)	Výtěžnost Yield (m / kg)
8 561 117	Lycra 1880	PA 6 133/2	346		90	2 890
8 561 135	Lycra 2x 1880	PA 6 133/2	480		100	2 080
8 561 136	Lycra 1880 + Lycra 1240	PA 6 133/2	450		130	2 222
8 561 140	Lycra 1880 + Lycra 940	PA 6 133/2	375		180	2 666
8 561 154	Lycra 2x 1240	PA 6 133/2 + PA 6 78/2	300		150	3 333



Jemný punčochový optex

Optex for tights



Jednoovin
Single - covering

Druh Article	Jádro Core	Ovin Material in wind	Jemnost tex Final tex
8 563 278D	Lycra 78	PA 6.6 texturovaný 22f7/1	40
8 563 278L	Lycra 78	PA 6.6 texturovaný 22f7/1	40
8 565 102	Lycra 22	PA 6.6 texturovaný 22f7/1	28
8 565 103	Lycra 22	PA 6.6 texturovaný 22f7/1	26
8 565 116	Lycra 22	PA 6.6 texturovaný 22f7/1	26

Uvedené příze dodáme v zákrutu "S" i "Z".

We are able to supply the above specified yarns with "S" or "Z" - twist.